


SIKA SIKAFLEX SOLO KLEJ DO SZYB 300ML

Sikaflex SOLO to bezrozpuszczalnikowy, niewymagający stosowania na szybie primera, klej do wymiany szyb samochodowych, oferujący 3-godzinny Minimalny Czas Odjazdu (MDAT). Ma długi czas otwarty i zapewnia bezpieczną aplikację nawet w ciepłym klimacie. Po wymianie szyby Sikaflex SOLO nie pozostawia nieprzyjemnego zapachu w samochodzie.



Sikaflex SOLO to następca SikaTack Go4IT w ofercie produktów Sika przeznaczonych do klejenia szyb samochodowych. Uwaga: Aplikacja bez primera na szkło wymaga przygotowania szyby za pomocą środka do czyszczenia szkła klasy Automotive, takiego jak Sika Cleaner G+P. Klejone powierzchnie muszą być wolne od zanieczyszczeń i posiadać odpowiednią ochronę przed promieniowaniem UV.

Pojemność: 300ml

Kolor: czarny

ZALETY PRODUKTU

- Bezprimerowa przyczepność do szkła
- 3-godzinny Minimalny Czas Odjazdu
- Łatwy do aplikacji ręcznym pistoletem
- Dobra stabilność, nie spływa z powierzchni
- Szybkie budowanie przyczepności
- Bezrozpuszczalnikowy, bez przykrego zapachu

ZAKRES STOSOWANIA

Sikaflex® SOLO jest klejem do szyb przeznaczonym tylko dla doświadczonych profesjonalnych użytkowników. Podane informacje dotyczą aplikacji wymiany szyb samochodowych. W przypadku innych zastosowań należy przeprowadzić testy z rzeczywistymi podłożami i warunkami, aby zapewnić przyczepność i zgodność materiałów.

METODA APLIKACJI

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu, oleju, pyłu i zabrudzeń. Powierzchnie klejenia należy przygotować za pomocą środka do czyszczenia szyb samochodowych klasy Automotive, takiego jak Sika® Cleaner G+P. Sikaflex® SOLO może być stosowany na nadruku ceramicznym i szkłe bez dodatkowego przygotowania powierzchni. Więcej informacji na temat stosowania środków przygotowania powierzchni można znaleźć w odpowiedniej Karcie Informacyjnej Produktu.

Produkt jest zgodny z procesem wymiany szyb samochodowych Sika Black-Primerless oraz All Black. Szkło bez powłok ceramicznych wymaga odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem UV.

Aplikacja

Do nakładania kleju zaleca się stosowanie pistoletów typu tłokowego. Sikaflex® SOLO może być nakładany dobrej jakości pistoletami manualnymi.

Należy mieć na uwadze że lepkość produktu wzrasta w niskiej temperaturze. W celu ułatwienia aplikacji, należy klej przed użyciem przechowywać w temperaturze pokojowej. Aby zapewnić jednolitą grubość spoiny, zaleca się nakładanie kleju w formie trójkątnej ścieżki

Czas otwarty jest znacznie krótszy w gorącym i wilgotnym klimacie. Szyba musi być zawsze przyklejona przed upływem czasu otwartego.

Nigdy nie należy kleić szyby, jeśli klej zbudował naskórek.

Usuwanie

Nieutwardzony Sikaflex® SOLO można usunąć z narzędzi i sprzętu za pomocą Sika® Remover-208 lub innego odpowiedniego rozpuszczalnika. Po utwardzeniu materiał można usunąć tylko mechanicznie. Ręce i odsłoniętą skórę należy natychmiast umyć za pomocą ręczników do rąk, takich jak Sika® Cleaner-350H lub odpowiedniego przemysłowego środka do czyszczenia rąk, i wody. Nie należy używać rozpuszczalników na skórę!

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.